

Resistent tabell Waterstop, EPDM, SBR, CR

Materialer	EPDM	SBR	CR
Slitestyrke	E	A-B	A-B
Alifatiske hydrokarboner	E	D-E	C
Aromatic hydrocarbons	E	E	E
Kjemiske baser	B	A-C	C
Motstand mot permanent deformasjon	B-C	B	B-C
Bremsevæsker (basert på glykol)	A	A-B	B-C
Klorerte hydrokarboner	E	E	E
Flammemotstand	E	E	A-B
Gasspermeabilitet	B	B-C	D
Brensel	E	E	D
Løsemidler	C-E	D	B-C
Sjøvann	A	A	A
Mineralolje og fett	E	E-D	C
Ozon og aldringsmotstand	A	C	B
Syrer	B	A-C	C-D
Saltvann	A	A	A
Vann opp til 100 ° C	A	B	B-C

A = utmerket

B = veldig bra

C = bra

D = moderat

E = utilstrekkelig

(ved gasspermeabilitet: A = god permeabilitet for E = u gjennomtrengelig)